

| PŘEHLED VLHKOSTÍ - GRAVIMETRICKÁ METODA | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| Profil (č) | Číslo vzorku | Výška nad podlahou/terénem (m) | Vlhkost w (%) | Materiál |
| W - XI | 1 | 0,4 | 9,1% | C |
| | 2 | 0,8 | 7,3% | MC |
| | 3 | 1,2 | 7,0% | C |
| | 4 | 1,6 | 5,1% | C |
| W - XII | 1 | 0,4 | 9,5% | M |
| | 2 | 0,8 | 4,8% | C |
| | 3 | 1,2 | 4,3% | C |
| | 4 | 1,6 | 2,2% | C |
| W - XIII | 1 | 0,4 | 8,4% | C |
| | 2 | 0,8 | 4,8% | MC |
| | 3 | 1,2 | 4,3% | M |
| | 4 | 1,6 | 1,7% | MC |
| W - XIV | 1 | 0,4 | 7,3% | C |
| | 2 | 0,8 | 7,0% | MC |
| | 3 | 1,2 | 4,1% | M |
| | 4 | 1,6 | 1,5% | C |
| W - XV | 1 | 0,4 | 13,7% | C |
| | 2 | 0,8 | 11,3% | MC |
| | 3 | 1,2 | 8,2% | C |
| | 4 | 1,6 | 6,5% | C |
| | | | | |
| | | | | |

Vysvětlivky:

M - malta
CM, MO - směsný vzorek
O - opuka

C - cihla
K - kámen

Č. zak.: 2010-04-02

Objekt: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

PŘÍL. č. xx02